

## UV 油

### 产品描述

**Biohouse® 碧欧 UV 油**是以植物油为基料的、UV 固化、100%固含量的工业木器涂料，主要适合工厂机械辊涂施工。适用于各种木制品，尤其是木地板的涂装。

### 产品编号

9500 - 缎光

9501 - 哑光

### 基材处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，  
木材表面砂光至 **180#**。

### 使用

使用前充分搅拌，无须稀释。

### 施工：

用辊涂涂布机。共 2 涂，总涂布量为 15 - 20 g/cm<sup>2</sup>；具体如下：

第一涂：涂布量 10 - 12 g/cm<sup>2</sup>，

对于管孔明显的木材（如柞木，水曲柳），建议用双辊涂布机，正辊用海绵橡胶辊或较软橡胶辊，逆辊为较硬橡胶辊（硬度 50），用于将多余的油去除。

UV 固化：能量要求 500mJ/cm<sup>2</sup>. 速度 10m/min,

抛光处理：用除毛刺机或砂光机 400#砂纸进行抛光处理；

第二涂：用量 5 - 8 g/cm<sup>2</sup>

UV 固化：能量要求 800mJ/cm<sup>2</sup>. 速度 10m/min

确认干燥，冷却后即可打包。

### 防水性能

24 小时后达到最佳防水性能。在此期间请勿用水清洁表面或覆盖地毯等物。

### 包装

20 公斤

### 工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

### 保养及翻新

日常使用中，根据使用状况及磨损状态，用 **biohouse® 碧欧 蜡液保养剂 414** 定期保养；  
一般家庭使用时，每年 1 - 2 次；商业使用时，每月 1 - 2 次；

### 成分

改性大豆油、消光粉、无铅助剂和光敏引发剂。

### 保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 6 个月。

### 注意

保存在阴凉处。

危险等级：不适用（闪点：不适用）

### 废弃处理

液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。

包装材料：马口铁。

上海碧欧建材有限公司

上海市宜山路 515 号环线广场 2 号楼 16H 室 T: 021-6451 7501 F: 021 2301 0558 [www.biohouse.cn](http://www.biohouse.cn)