

隐形油

产品描述

Biohouse®碧欧 隐形油是以植物油为基料的水性木器涂料。用于浅色木材，如橡木，水曲柳，榉木，松木等，使涂装后的木材保持素板的本色和原有质感，同时却具有优良的防水耐脏性能。适用于各种室内木制品，尤其是木地板和家具。适合刷涂，辊涂，也适合喷涂或工厂辊涂机辊涂。

隐形油不含溶剂，VOC 含量 $\leq 60\text{g/L}$ ，无刺激性气味。

符合认证/测试报告

EN71-3 欧盟儿童玩具安全标准

GB18581-2020 木器涂料有害物质限量

产品编号

9600 缎光

9601 哑光

基材处理

旧涂层必须彻底打磨掉，木材表面须清洁、无粉尘。含水率不高于 12%。

木材表面砂光至 180#到 240#

使用

施工条件: 建议施工温度 10-25° C

使用前充分搅拌。建议先在小面积上试涂，以确认是否所需的效果

如果是大面积施工，如地板，合理规划施工区域，将大面积分割成若干小区域（比如 2 m x 4 m）依次施工，从而确保接缝处的施工是“湿碰湿”的，以便及时调整接缝处的涂布量，否则容易产生接缝痕迹。

用优质尼龙刷或超细纤维辊筒(毛高 $\leq 5\text{mm}$)施工。涂刷第一遍时，如有必要，可加入 10%水稀释，沿木纹方向均匀地涂刷第一遍，涂布量约 40-60g/m²。干燥约 6-8 小时，用 #320 或#400 砂纸轻砂一遍，之后彻底清除砂尘。再用相同的方法涂刷第二遍。

表干/硬干时间

20°C / 50%相对湿度条件下，

表干： 约 2 小时

重涂间隔：约 6-8 小时

硬干： 约 7 天

（在通风良好条件下）；

涂刷面积

8 – 12.5 m² / 公升 （2 涂）

涂刷面积因木材种类、表面光滑程度及施工方法而有显著差异。

包装

1L, 5L, 20L 塑料桶

工具清洗

施工完毕，应在 10 分钟内尽快用水清洁。

保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 2 年。

(2024 年 6 月更新)